

# PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI



FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

**Limestone Black a Spacco, Nero Marquina Anticato, Ardesia Nera a Spacco, Ardesia Nera Patinata, Ardesia Cenere a Spacco, Ardesia Cenere Patinata, Ardesia Ferrugem**

### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** FILA CLEANER  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

### Trattamento ad effetto naturale

**Prodotto:** FILA W68 Protettivo antimacchia per pietra  
**Resa:** FILA W68 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellina e vello spandicera o straccio  
**Procedura:** applicare FILA W68 puro, 1 mano, con pennellina in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Evitare ristagni superficiali.

### Trattamento ad effetto tonalizzante

**Prodotto:** FILA STONE PLUS Protettivo rinvigoriscente per pietra  
**Resa:** FILA STONE PLUS 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellina e vello spandicera, spugna.  
**Procedura:** applicare FILA STONE PLUS puro, 1 mano, con pennellina in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
FILA SATIN lucido satinato  
FILAMATT effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

**Limestone Yellow Spacco, Ice Green Pav, Bengala Spacco Pav**

### Pretrattamento

**Prodotto:** FILA PRW200 Protettivo pre-fugante  
**Resa:** FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq  
**Attrezzatura:** Pennellina, vello spandicera, pompa airless  
**Procedura:** applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellina o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la fugatura.

### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** FILA CLEANER  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

### Trattamento ad effetto naturale

**Prodotto:** FILA W68 Protettivo antimacchia per pietra  
**Resa:** FILA W68 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellina e vello spandicera o straccio  
**Procedura:** applicare FILA W68 puro, 1 mano, con pennellina in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Evitare ristagni superficiali.

### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
FILA SATIN lucido satinato  
FILAMATT effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Mosaico Sassi Smaltati

#### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** **FILA CLEANER**  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato  
**FILAMATT** effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Nero Marquina Patinato, Kaesar Brown

#### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** **FILA CLEANER**  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento ad effetto naturale

**Prodotto:** **FILA MP90** Protettivo antimacchia per pietra  
**Resa:** **FILA MP90** 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellessa e vello spandicera o straccio  
**Procedura:** applicare **FILA MP90** puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

#### Trattamento ad effetto tonalizzante

**Prodotto:** **FILA STONE PLUS** Protettivo ravvivante per pietra  
**Resa:** **FILA STONE PLUS** 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellessa e vello spandicera, spugna.  
**Procedura:** applicare **FILA STONE PLUS** puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato **FILAMATT** effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Spaccatelli Travertino Chiaro, Thala Beige, Desert Dark

#### Pretrattamento

**Prodotto:** **FILA PRW200** Protettivo prelugante  
**Resa:** **FILA PRW200** puro 10-15L per 100 mq  
**Attrezzatura:** Pennellera, vello spandicera, pompa airless  
**Procedura:** applicare **FILA PRW200** puro, 1 mano, con pennellera o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del **FILA PRW200** si può eseguire la fugatura.

#### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** **FILA CLEANER**  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento ad effetto naturale

**Prodotto:** **HYDROREP** Protettivo idrorepellente per pietra  
**Resa:** **HYDROREP** 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellera e vello spandicera o straccio  
**Procedura:** applicare **HYDROREP** puro, 2 mani a distanza di 24 ore, con pennellera in modo uniforme e regolare evitando ristagni

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato  
**FILAMATT** effetto opaco

**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Bengala Riv, Ice Green Riv, Gange Riv, Silver Greay Riv, Peacock Riv, Ardesia Peacock Spacco, Silver Greay Spacco, Quarzite Copper Spacco

#### Lavaggio iniziale

**Prodotto:** **FILA CLEANER**  
**Resa:** diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
**Attrezzatura:** spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
**Procedura:** Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento ad effetto naturale

**Prodotto:** **FILA W68** Protettivo antimacchia per pietra  
**Resa:** **FILA W68** 10L per 100 mq  
**Attrezzatura:** pennellera e vello spandicera o straccio  
**Procedura:** applicare **FILA W68** puro, 1 mano, con pennellera in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Evitare ristagni superficiali.

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato  
**FILAMATT** effetto opaco

**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

**Prodotto:** **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
**Resa:** a seconda della diluizione  
**Procedura:** Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Travertino Chiaro Anticato

#### Pretrattamento

Prodotto: **FILA PRW200** Protettivo prelugante  
Resa: **FILA PRW200** puro 10-15L per 100 mq  
Attrezzatura: Pennellera, vello spandicera, pompa airless  
Procedura: applicare **FILA PRW200** puro, 1 mano, con pennellera o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del PRW200 si può eseguire la fugatura.

#### Lavaggio iniziale

Prodotto: **FILA CLEANER**  
Resa: diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
Attrezzatura: spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
Procedura: Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento ad effetto naturale

Prodotto: **FILA FOB** Protettivo antimacchia per pietra  
Resa: **FILA FOB** 10L per 100 mq  
Attrezzatura: pennellera e vello spandicera o straccio  
Procedura: applicare **FILA FOB** puro, 1 mano, con pennellera in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

#### Trattamento ad effetto tonalizzante

Prodotto: **FILA PT10** Protettivo ravvivante effetto bagnato per pietra  
Resa: **FILA PT10** 10L per 100 mq  
Attrezzatura: pennellera e vello spandicera, spugna.  
Procedura: applicare **FILA PT10** puro con pennellera vello spandicera in modo uniforme e regolare. Dopo 2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo sempre le stesse modalità. Attendere almeno 12 ore prima di trafficare la superficie.

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato  
**FILAMATT** effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

Prodotto: **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
Resa: a seconda della diluizione  
Procedura: Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
filachim.com  
info@filachim.com

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734



## PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI FOREDIL

### Travertino Patinato, Veselje Patinato

#### Pretrattamento

Prodotto: **FILA PRW200** Protettivo prelugante  
Resa: **FILA PRW200** puro 10-15L per 100 mq  
Attrezzatura: Pennellera, vello spandicera, pompa airless  
Procedura: applicare **FILA PRW200** puro, 1 mano, con pennellera o con vello spandicera, o con pompa airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione del **FILA PRW200** si può eseguire la fugatura.

#### Lavaggio iniziale

Prodotto: **FILA CLEANER**  
Resa: diluito 1:10 circa 3L per 100 mq  
Attrezzatura: spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi  
Procedura: Il lavaggio iniziale è l'operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di **FILA CLEANER** diluito in dieci parti d'acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.**

#### Trattamento ad effetto naturale

Prodotto: **FILA FOB** Protettivo antimacchia per pietra  
Resa: **FILA FOB** 10L per 100 mq  
Attrezzatura: pennellera e vello spandicera o straccio  
Procedura: applicare **FILA FOB** puro, 1 mano, con pennellera in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l'applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l'eccesso.

#### Trattamento di finitura

**PRODOTTO:** Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:  
**FILA SATIN** lucido satinato  
**FILAMATT** effetto opaco  
**ATTREZZATURA:** Spandicera, vello spandicera  
**PROCEDURA:** Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un'ora prima di trafficare il pavimento

#### Manutenzione ordinaria

Prodotto: **FILACLEANER** diluito, mezzo bicchiere in 5L d'acqua  
Resa: a seconda della diluizione  
Procedura: Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente **FILACLEANER** diluito (mezzo bicchiere in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquando spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il **FILA CLEANER** diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all'anno) con una soluzione di cera **FILA SATIN** o **FILA MATT** (2 bicchieri in un secchio d'acqua).

Foredil s.r.l.  
Strada Farnese, 25  
43044 San Martino Sinzano  
(Collecchio) - Parma - Italy

T +39 0521 302520 (ra)  
F+39 0521 309939  
[www.foredilmarmi.com](http://www.foredilmarmi.com)  
[info@foredilmarmi.com](mailto:info@foredilmarmi.com)



---

FILA Industria Chimica Spa  
Via Garibaldi, 58  
35018 San Martino di Lupari  
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300  
F +39 049 94 60 753  
[filachim.com](http://filachim.com)  
[info@filachim.com](mailto:info@filachim.com)

C.F. | P.IVA IT00229240288  
Estero M/PD 016 855  
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.  
R.E.A. Padova 45734

